

## ANTICO FERRO

### Charakteristika

ANTICO FERRO je dekorativní řešení pro interiérové povrchy, které vytváří efekty zkorodovaného kovu v různých podobách. S ANTICO FERRO je možné vytvořit realistické chromatické odstíny a struktury zkorodovaného kovu, a to způsobem velmi šetrným k životnímu prostředí a se zachováním požadované paropropustnosti povrchu.

Přirozenost efektů ANTICO FERRO se výborně doplňuje s přírodními materiály interiérového vybavení. Překvapivě působného dekorativního účinku dosahuje i v kombinaci s materiály a jednoduchými liniemi moderního bydlení. Finální textury a barevné úpravy ANTICO FERRO mohou být ztvárněny různými kreativními způsoby dle požadavků designéra, použité aplikační techniky a výběru odstínů ze vzorkovnice ECOSMALTO FERROMICACEO.

ANTICO FERRO vytváří při vhodné ochraně vysoce otěruodolné a omyvatelné povrchy.

ANTICO FERRO Oikos je nehořlavé a šetrné k lidem a životnímu prostředí.

### Použití

Dekorace interiérových povrchů.

### Příprava povrchu

Povrch, který má být dekorován očistíme, odstraníme odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Nasákové povrchy doporučujeme zpenetrovat nátěrem NEOFIX nebo CRILUX Oikos. Nerovné povrchy vyrovnejte vyrovnávacím tmelem. Poté naneste penetrační nátěr IL PRIMER Oikos.

### Aplikační metoda

**Antico Ferro Corten:** aplikujte pomocí štětky nebo válečku s krátkým vlasem jednu vrstvu nátěru SUPERCOLOR N 128 zředěného 20 - 30% pitné vody, ve vertikálních tazích. Po uschnutí nátěru aplikujte na celý povrch stěny vrstvu ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310 vertikálními tahy pomocí nerezového hladítka a okamžitě pomocí nerezového hladítka ve stejném směru přidejte světlejší odstín ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2110.

**Antico Ferro Battuto:** aplikujte pomocí štětky nebo válečku s krátkým vlasem jednu vrstvu nátěru SUPERCOLOR N 128 zředěného 20 – 30 % pitné vody. Po uschnutí nátěru aplikujte pomocí nerezového hladítka první vrstvu ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310 na celý povrch stěny. Než povrch kompletně zaschne, vraťte se a nerezovým hladítkem znovu přejíždějte povrch tak, abyste odstranili nedokonalosti povrchu.

Po zaschnutí první vrstvy naneste ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2390 zředěný 10 % pitné vody štětkem a vytvářejte nepravidelné barevné plochy s použitím ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2210 zředěného 20 % pitné vody. Přirozeného prolnutí těchto dvou odstínů dosáhnete jejich roztíráním nerezovým hladítkem. Po zaschnutí předešlých vrstev je možné aplikovat ještě odstín NF 2390 zředěný 10 % pitné vody krouživými pohyby štětce a okamžitě poté uhladit povrch plochou nerezového hladítka, čímž dosáhnete zvýšení efektu zčernalého železa.

**Antico Ferro Ruggine:** celoplošně aplikujte jednu vrstvu materiálu RAFFAELLO R 30 pro vytvoření podkladu. Po uschnutí vytvořte jemnou strukturu po celém povrchu: plochou nerezového hladítka lokálně nanášejte malé množství materiálu RAFFAELLO R 30, který je možné případně přiředit. Počkejte několik minut, než tato místa začnou povrchově vysychat a poté výstupky lehce zatlačujte plochou hladítka. Počkejte nejméně 6 hodin, dokud povrch zcela nezaschne, lehce obruste povrch, abyste odstranili jemné nedokonalosti a poté aplikujte tři odstíny ECOSMALTO FERROMICACEO pro vytvoření efektu koroze. Aplikace musí být prováděna na menších plochách najednou (cca 1m<sup>2</sup>) tupováním mořskou houbou (art.108). Odstíny nanášejte v daném

pořadí: NF 2310, NF 2110 a NF 2210. Následného prolnutí odstínů dosáhnete plochou syntetické houby (art.139) – rozmýváním, a to ještě dříve, než povrch zcela zaschne. Dávejte pozor, abyste odstíny zcela nepromísili a aby zůstala zachována místa, kde je zřejmý základní odstín.

**Antico Ferro Ossidato:** aplikujte štětkou nebo válečkem s krátkým vlasem jednu vrstvu nátěru SUPERCOLOR N 128 zředěného 20 – 30 % pitné vody. Do schnoucího nátěru naneste nerezovým hladítkem vrstvu ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2110 ve vertikálních tazích po celém povrchu. Po uschnutí aplikujte štětkou ve stejném vertikálním směru matný email ECOSMALTO UNIVERSALE B 275 zředěný 30 – 40 % pitné vody. Syntetickou houbou nebo rukavicí pro Imperium postupně vytvořte vzhled vertikálně vymývaného zkorodovaného efektu.

### Dokončení / ochrana

K vyšší ochraně povrchu ANTICO FERRO dekorovaného pomocí ECOSMALTO FERROMICACEO použijte speciální transparentní ochranný lak IGROLUX Oikos.

### Technické údaje pro aplikaci

Ředění:

Antico Ferro Corten:

SUPERCOLOR N 128 - ředění 20-30 % pitné vody  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310 – připraveno k použití  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2110 – připraveno k použití

Antico Ferro Battuto:

SUPERCOLOR N 128 - ředění 20-30% pitné vody  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310 – připraveno k použití  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2390 – ředění 10 % pitné vody  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2210 – ředění 20 % pitné vody  
Další konečné vymývané efekty s NF 2390 – ředění 10 % pitné vody

Antico Ferro Ruggine:

RAFFAELLO R 30 – připraveno k použití  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310 – NF 2110 – NF 2210 – připraveno k použití

Antico Ferro Ossidato:

SUPERCOLOR N 128 - ředění 20-30% pitné vody  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2110 – připraveno k použití  
ECOSMALTO UNIVERSALE mat B 275 – ředění 30 – 40 % pitné vody

Vydatnost:

Antico Ferro Corten:

SUPERCOLOR N 128: 14 – 16 m<sup>2</sup>/l  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310: 18 – 20 m<sup>2</sup>/l  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2110: vydatnost dle požadovaného konečného efektu

Antico Ferro Battuto:

SUPERCOLOR N 128: 14 – 16 m<sup>2</sup>/l  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310: 18 – 20 m<sup>2</sup>/l  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2390: 24 – 26 m<sup>2</sup>/l  
ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2210: vydatnost dle požadovaného konečného efektu

Antico Ferro Ruggine:RAFFAELLO R 30: 1.vrstva 2 – 3 m<sup>2</sup>/kg  
2.vrstva 6 m<sup>2</sup>/kg

ECOSMALTO FERROMICACEO NF 2310 – NF 2110 – NF 2210: vydatnost dle požadovaného konečného efektu

Antico Ferro Ossidato:SUPERCOLOR N 128: 14 – 16 m<sup>2</sup>/lECOSMALTO FERROMICACEO NF 2110: 14 – 16 m<sup>2</sup>/l

ECOSMALTO UNIVERSALE mat B 275: vydatnost dle požadovaného konečného efektu

Aplikační nářadí: štětka, váleček, nerezové hladítko, syntetická houba, mořská houba, rukavice na Imperium

Ochranné nátěry: IGROLUX

**Technické údaje výrobku** jsou specifikovány v technických listech výrobků uvedených v aplikační metodě.

Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití.